

Преимущества продукта

- отличная динамическая водостойкость
- превосходные противозадирные свойства
- превосходные смазывающие свойства

Применение

MOL Calton C 2EP – гидратированная кальциевая консистентная смазка общего назначения. Водостойкий продукт.

Подходит для смазывания деталей, работающих в условиях воздействия воды и высокого давления, при температурах, не превышающих +60°C. Продукт имеет благоприятные свойства для использования при низких температурах. Не может применяться при температурах выше +60°C, так как небольшое количество воды, стабилизирующее структуру смазки, при более высоких температурах испаряется, что приводит к декомпозиции структуры смазки.

Продукт полезен для смазывания подшипников, шарниров, пружин, подвергающихся динамическому воздействию влаги. В основном используется для сельскохозяйственного и промышленного оборудования..

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +60°C.

Спецификации и утверждения

Класс NLGI: NLGI 2
DIN 51502: KP2C-20
ISO 6743-9: L-XBANB 2

Описание продукта

Гидратированная кальциевая консистентная смазка MOL Calton C 2EP производится из минерального масла и кальциевого мыла. Содержит противозадирные присадки, вследствие чего может применяться для смазывания оборудования, работающего в условиях средних и высоких нагрузок

Смазка имеет низкую температуру каплеобразования. Продукт обеспечивает среднюю механическую стабильность и адекватную стабильность при хранении, так как его консистенция остается неизменной даже при продолжительном хранении.

MOL Calton C 2EP имеет умеренно мягкую консистенцию, однородную структуру, коричневый цвет.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	Коричневый, однородный
Вязкость базового масла при 40°C [мм ² /с]	120
Температура каплеобразования [°C]	90
Пенетрация при 25°C после 60 циклов [0,1 мм]	280
Тест ЧШМ – нагрузка сваривания [кг]	2500
Коррозия при 60°C/ 3 ч (медь) [класс]	1
Тест EMCOR, дистиллированная вода [класс]	1
Динамическая водостойкость при 79°C [% массы]	2,5

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией на конкретную партию.

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке

Продукт не содержит каких-либо токсичных материалов. При хранении, погрузке и разгрузке продукта следует соблюдать правила техники безопасности, применимые к продуктам на основе минеральных масел. Продукт следует хранить в закрытом помещении, защищать от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 36 месяцев.

Пожароопасность: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: не более +45°C.

Информация для заказа

SAP-код и упаковка:

13006062 стальная банка 8 кг

13006061 стальная бочка 180 кг

Телефон для заказов (звонок бесплатный):

Тел.: 80/201-331 (с 7.00 до 16.00, в рабочие дни)